```
AN
     1973:112184 CAPLUS
DN
    78:112184
    Entered STN: 12 May 1984
ED
ΤI
    Polymeric composition
IN
    Nazarova, Z. F.; Lapitskii, V. A.
SO
    U.S.S.R.
     From: Otkrytiya, Izobret., Prom. Obraztsy, Tovarnye Znaki 1972, 49(34),
     CODEN: URXXAF
DT
    Patent
LA
    Russian
IC
    C08G
CC
    36-6 (Plastics Manufacture and Processing)
FAN.CNT 1
    PATENT NO.
                       KIND
                              DATE
                                          APPLICATION NO.
                                                                DATE
     _____
                              -----
                                          -----
                       - - - -
                                                                -----
ΡŤ
    SU 358335
                                          SU
                              19721103
                                                                19700615
CLASS
 PATENT NO.
             CLASS PATENT FAMILY CLASSIFICATION CODES
 ______
SU 358335
               IC
                       C08G
AΒ
    A polymeric composition was prepared containing a dian epoxy resin
     and an amine curing agent. To improve the physico-mech. properties of the
     cured compns. and their workability, a mixture containing a phenylamine-
     formaldehyde condensate (1:0.91-1.1 M ratio) and m-aminophenol [591-27-5]
     or \alpha-naphthylamine [134-32-7] was used as the curing agent (25-35
    phr).
ST
     epoxy resin curing agent; phenylamine formaldehyde
     condensate crosslinker; aminophenol epoxy resin
     curing; naphthylamine epoxy resin curing
    Epoxy resins
IT
    RL: USES (Uses)
        (crosslinking agents for, formaldehyde-phenylamine polymers and
       aminophenol or naphthylamine as)
IT)
     Crosslinking agents
        (formaldehyde-phenylamine polymers and (aminophenol) or naphthylamine,
       for epoxy resins)
     25214-70-4
ΙŢ
     RL: MOA (Modifier or additive use); USES (Uses)
        (crosslinking agents, containing aminophenol or naphthylamine, for
       epoxy resins)
TT
     134-32-7 591-27-5
     RL: MOA (Modifier or additive use); USES (Uses)
        (crosslinking agents, containing formaldehyde-
```

phenylamine polymers, for epoxy resins)

DERWENT-ACC-NO:

1973-47900U

DERWENT-WEEK:

197334

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Polymer compsn - from epoxide resins, using eutectic mixture of aniline/formaldehyde condensate with aromatic

amine, as cu

PATENT-ASSIGNEE: NAZAROVA ZF AND PLAPITSKINAZ I]

PRIORITY-DATA: 1970SU-1446508 (June 15, 1970)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAINIPC

SU 358335 A

N/A

000

N/A

INT-CL (IPC): C08G030/14, C08G045/00

ABSTRACTED-PUB-NO: SU 358335A

BASIC-ABSTRACT:

Compsns with better physical and chemical properties are obtd when an eutectic mixt. of aniline/formaldehyde (1:0.91 to 1:1.1) condensate with an aromaic amine such as m-aminophenol or 1-naphthylamine is used as curing agent, in amts of 25-35 pbw/100 pbw of the resin. It is used as a copd. adhesive for glass fibre reinforced compsns.

TITLE-TERMS: POLYMER COMPOSITION EPOXIDE RESIN EUTECTIC MIXTUREANILINE

FORMALDEHYDE CONDENSATE AROMATIC AMINE

DERWENT-CLASS: A81 G03

CPI-CODES: A05-A01B; A08-D03; A12-A05C; G03-B02E;

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Multipunch Codes: 012 03& 038 080 139 163 180 185 190 199 220 221226 231 273 308 309 311 336 341 359 400 44& 441 473 551 556 567 569 570 573 609 681 720

Союз Советских Социалистических Республив



Комитет по далам изобратений и открытий при Совете Министров СССР

## ОПИСАНИЕ 358335 ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Зависимое от авт свидетельства № —

Заявлено 15.VI.1970 (№ 1446508/23-5)

с присоединением заявки № —

Приоритет -

Опубликовано 03.XI.1,972. Бюллетень № 34

Дата опубликования описания 26.І.1973

М. Кл. C 08g 30/14 C 08g 45/00

УДК 678.643(088.8)

Авторы изобретения

З. Ф. Назарова и В. А. Лапицкий

Line Alleren

Заявитель

RAMEGIOSSOS RABITORIAMA AHETORIAMA

## полимерная композиция

1

Изобретение относится к эпоксидным композициям на основе диановых эпоксидных смол и аналиноформальдегидных смол в качестве отвердителей. Предлагаемые композиции пригодны в качестве заливочных компаундов, клеев, связующих для стеклопластиков.

Известна эпоксидная композиция на основе диановой эпоксидной смолы и анилиноформальдегидного конденсата, полученного взаимодействием анилина с формальдегидом при их 10 молярном соотношении в пределах от 1:06 до 1:09. Известная композиция имеет высокую вязкость и недостаточную эластичность.

Целью изобретения является получение материалов с высокими физико-механическими 15 свойствами и, особенно, удельной ударной вязкостью.

Эта цель достигается использованием в качестве отвердителя эвтектической смеси из анилинформальдегидного конденсата, полученного при молярном соотношении анилина и формальдегида в пределах от 1:0,91 до 1:1,1, и ароматических аминов типа м-аминофенола или α-нафтиламина в количестве 25—35 вес. ч. на 100 вес. ч. эпоксидной смолы. Указанные эвтектические смеси представляют собой жидкости или имеют низкую температуру плавления, например 30—40° С, в зависимости от соотношения конденсата и амина, хотя

2

сами исходные ингредиенты имеют довольно высокие температуры плавления (конденсат 100—120° С, м-аминофенол 123° С, с-нафтиламин 50° С).

Композиции получают следующим образом. В смесителях тщательно перемешивают взятые навески эпоксидной смолы и эвтектической смеси, состоящей из анилиноформальдегидного конденсата, полученного из анилина и формальдегида при их молярном соотношении от 1,0:0,91 до 1:1,1, и ароматических аминов. Полученную композицию заливают в формы. В качестве эпоксидной смолы применяют выпускаемые промышленностью диановые эпоксидные смолы, например ЭД-5, в качестве ароматических аминов — м-аминофенол и α-нафтиламин, представляющие собой твердые продукты.

Анилиноформальдегидные смолы получают известными в литературе способами. Наилучших результатов достигают при молярном соотношении анилина и формальдегида в пределах от 1:1,05 до 1:1,1.

Режим отверждения композиций: термооб-5 работка при температуре 100° С в течение 4 час и температуре 150° С в течение 6 час. Рецептура и свойства полученных из предложенных композиций эпоксиполимеров приведены в таблице.

№ при- мера	Рецептура					Свойства эпоксипластов				
		всего	эвтехтическая смесь, в вес. ч.							<u>.                                      </u>
	эпоксид- ная смо- ла ЭД—5, вес. ч.		анилиноформальде- гидная смола (молекулярное соотношение анилина и формалина)	нофенол м-эми-	а-наф- тиязынн	<sup>с</sup> еж, <i>Кгс[см</i> ²	ccc/cm²	<sup>а</sup> раст <b>,</b> <i>кгс см</i>	относи- тельное удлине- ине, %	3
1	100	25	15(1:0,95)	10	-	1480	800	650	2,5	10
2	100	25	12,5(1:1,1)	12,5		1490 <sup>-</sup>	980	730	4,9	17
3	150	53	26,5(1:1,05)	-	26,5	1460	1250	680	3,8	19
Известная композиция						1480	950	530	2,1	8

## Предмет изобретения

Полимерная композиция на основе эпоксид- 20 ной диановой смолы и аминного отвердителя, отличающаяся тем, что, с целью улучшения физико-механических свойств отвержденных композиций, улучшения технологии их перера-

ботки, аминный отвердитель представляет собой эвтектическую смесь продукта конденсации анилина и формальдегида при молярном соотношении от 1:0,91 до 1:1,1 с м-аминофенолом или α-нафтиламином в количестве 25— 35 вес. ч. на 100 вес. ч. эпоксидной смолы.

## Составитель Т. Барчева

Редактор Л. Ушакова

Техред Т. Ускова

Корректоры: Л. Чуркина и В. Жолудева

Заказ 4416/15 Изд. № 1728 Тираж 406 Подписное ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5